MOTIVA NETWORK - PORTAL B2B
Str. Nicolae Teclu, Nr. 5
Sector 3, Bucuresti, Romania

C.F. RO 31843241, Nr. Reg. Com. J37/205/2013

IBAN (RON): RO30 BACX 0000 0009 0306 9001
IBAN (EURO): RO08 BACX 0000 0009 0306 9009
Banca: Unicredit Bank

contact@motiva.ro
motiva.ro | motiva-windowfilms.com
omega-skinz.ro
Phone: +4 0770 960 732

REGEN BLACK GL PPF - 1.52M

https://www.motiva.ro/b2b/ro/folii-caroserii-auto-302-ro/folii-protectie-vopsea/ppf-transparent/regen/regen-black-gl-ppf-1.52m-4209.html

Description

REGEN BLACK GL PPF – 1.52M, este o folie de protectie vopsea premium, neagra, opaca, extrem de lucioasa, lac special super hidrofobic si cu regenerarea micro zgarieturilor la temperatura camerei (23-25°C). Adezivul este repozitionabil si are adrerenta initiala mica si devine foarte stabil la racletare.Cand este intinsa, lacul nu crapa iar adezivul isi pastreaza uniformitatea fara pete sau deformari optice.

Caracteristici principale REGEN PPF:

? Strat hidrofob, oleofob si antigrafiti

? Stratul superior cu auto-vindecare la temperatura joasa de numai 23-25°C, ofera o rezistenta excelenta la micro-zgarieturi

? Ajuta la protejarea suprafetelor vopsite de aschii de piatra, resturi de drum, pete de insecte si intemperii

? Claritate optica care ofera protectie invizibila

? Substrat PU de calitate premium rezistent la ingalbenire

? Rezistenta excelenta la UV, temperatura, umiditate, substante chimice si pulverizare de sare

? Aderenta si stabilitate excelenta a adezivului

?Aplicare foarte usoara, elongatie minim 350 %

? Temperatura de aplicare: 15-30 °C

MOTIVA NETWORK - PORTAL B2B
Str. Nicolae Teclu, Nr. 5
Sector 3, Bucuresti, Romania

C.F. RO 31843241, Nr. Reg. Com. J37/205/2013

IBAN (RON): RO30 BACX 0000 0009 0306 9001
IBAN (EURO): RO08 BACX 0000 0009 0306 9009
Banca: Unicredit Bank

contact@motiva.ro
motiva.ro, motiva-windowfilms.com
omega-skinz.ro
Phone: +4 0770 960 732

? Grosime 150 ?m

? Durabilitate: 7 ani

Instructiuni aplicare: adezivul este repozitionabil dar devine foarte stabil imediat dupa racletare si activare. Se recomanda aplicarea cu gel sau apa combinata cu alcool

izopropilic in proportie de 2 parti apa si 2 parti alcool izopropilic pentru margini sau zone cu adancituri si 3 parti apa si 1 parte alcool izopropilic pentru

suprafe?e mari unde este necesar un timp mai lung de aplicare/racletare. Decolantarea se poate face cu reziduri de adeziv minime in decurs de

aprozimativ 2-3 ani. Durata de viata a foliei este de 5-7 ani in functie de modul exploatare si intretinere.

Specifications